

サビ取り剤 サビトール A2

■使用目的

- 鉄製型枠のサビの除去

■使用方法

- ①原液1に対して水1～2で希釈して下さい。
- ②希釈した液をウエス等に染みこませ、サビに貼り付け40分以上放置して下さい。
- ③良く水洗いした後、拭き取ってコンクリート離型剤を塗布して下さい。

※どぶ漬処理する場合は原液1に対して水1で希釈し40分以上放置してから水洗いして下さい。

※茶色の2次錆を防ぐ為には、水洗い前に、アルカリ性のスラッジ水で中和して洗い流します。または、水性コンクリート離型剤の原液（商品名；KR-3000等）をあらかじめ塗布してから水洗いします。

※長期保管の場合は、水洗い後、乾いた布で拭き取り、保管日数に応じて、コンクリート離型剤又は防錆剤を塗布して下さい。保管日数が、1ヶ月を超える場合、対応する防錆剤を別途ご相談下さい。



【作業前】
赤サビが付いています。



【作業中】
希釈したサビトール液をウエスにしみこませ張り付けました。



【作業後】
40分後、ウエスを剥がした部分のみサビが除去されました。

■注意

- 表面の浮きサビは除去してから処理して下さい。
- 無機酸ですから皮膚や衣類又は目についた場合は流水で良く洗って下さい。
- 作業は、ゴム手袋、ゴム長靴、メガネをして使用して下さい。
- 保管は冷暗所にして下さい。

■荷姿

- 16キロ／パール缶



商品番号 40472

 富国石油株式会社

本社・東名工場
〒410-0011 静岡県沼津市岡宮 949-8
TEL：055-921-4331 FAX：055-921-5886
URL <http://www.fukoku-oil.com/>
E-mail fukokuoil@fukoku-oil.com

取扱店