

試験成績表

2025年 6月度

殿



富国石油株式会社
〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8
TEL 055-921-4331(代)



品 名 KR-3000
(20099)

承認	作成
	

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度(15℃)	JIS K 2249	g/cm ³	0.850以上0.950未満	0.918
動粘度 (40℃)	JIS K 2283	mm ² /s{cSt}	20.000以上30.000未満	21.542
引火点 (COC)	JIS K 2265	℃	130以上	158
色(ASTM)	JIS K 2580		8.0以下	6.5
備考				