

モルタルスぺーサ試験成績表
(QMスぺーサーアーム付 D10～D13用・D16～D22用)

2025年6月度

殿



富国石油株式会社


〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8
TEL 055-921-4331(代)



1. 圧縮強度用テストピース円柱供試体の試験結果

供試体寸法	50mm×100mm	n=3	最大荷重(kN)	圧縮強度(N/mm ²)
供試体材齢	28日	1	278	141.6
養生方法	標準	2	267	136.0
試験方法	JIS A 1108	3	271	138.0
圧縮強度規格値	80N/mm ² 以上	平均値		138.5

2. 寸法測定結果



項目 種類		外 観 ・ 形 状	寸法測定及び許容差(mm)											
			A(カブリ)				B				C(幅)			
			規格値 許容差		測定値		規格値 許容差		測定値		規格値 許容差		測定値	
最大	最小	最大			最小	最大			最小					
D10～D13用														
	QMアーム付25	良	25.0+2.0	26.1	25.7	46.0±2.0	46.1	45.8	36.0±2.0	36.3	35.9			
	QMアーム付27.5	良	27.5+2.0	28.5	28.4	46.0±2.0	46.2	46.1	36.0±2.0	36.2	36.1			
	QMアーム付30	良	30.0+2.0	30.9	30.7	46.0±2.0	46.2	46.1	36.0±2.0	36.2	36.1			
	QMアーム付35	良	35.0+2.0	35.3	35.2	46.0±2.0	46.0	45.9	36.0±2.0	36.2	35.9			
	QMアーム付40	良	40.0+2.0	40.7	40.5	46.0±2.0	46.4	46.2	36.0±2.0	36.5	36.0			
	QMアーム付42.5	良	42.5+2.0	43.3	43.0	46.0±2.0	46.6	46.4	36.0±2.0	36.4	36.2			
	QMアーム付45	良	45.0+2.0	45.5	45.4	46.0±2.0	46.8	45.8	36.0±2.0	36.0	35.9			
	QMアーム付47.5	良	47.5+2.0	48.8	48.4	46.0±2.0	46.2	45.9	36.0±2.0	36.1	36.0			
	QMアーム付50	良	50.0+2.0	51.0	50.5	46.0±2.0	46.3	46.0	36.0±2.0	36.2	35.8			
	QMアーム付55	良	55.0+2.0	55.3	55.2	46.0±2.0	46.3	46.2	36.0±2.0	36.3	35.6			
	QMアーム付60	良	60.0+2.0	60.4	60.2	46.0±2.0	46.3	46.2	36.0±2.0	36.1	35.8			
	QMアーム付65	良	65.0+2.0	65.3	65.2	46.0±2.0	46.4	46.3	36.0±2.0	36.1	35.7			
	QMアーム付70	良	70.0+2.0	71.2	70.8	46.0±2.0	46.3	46.2	36.0±2.0	36.2	35.7			
	QMアーム付75	良	75.0+2.0	75.6	75.2	46.0±2.0	46.6	46.2	36.0±2.0	36.5	36.0			
D16～D22用														
	QMアーム付25	良	25.0+2.0	26.2	25.9	46.0±2.0	46.3	45.9	36.0±2.0	36.2	36.0			
	QMアーム付27.5	良	27.5+2.0	28.5	28.3	46.0±2.0	46.0	45.9	36.0±2.0	35.9	35.8			
	QMアーム付30	良	30.0+2.0	30.9	30.6	46.0±2.0	46.1	45.7	36.0±2.0	36.4	36.1			
	QMアーム付35	良	35.0+2.0	35.5	35.4	46.0±2.0	46.3	45.7	36.0±2.0	35.9	35.8			
	QMアーム付40	良	40.0+2.0	40.4	40.2	46.0±2.0	46.3	46.2	36.0±2.0	35.8	35.4			
	QMアーム付42.5	良	42.5+2.0	43.6	43.2	46.0±2.0	46.0	45.8	36.0±2.0	36.2	36.0			
	QMアーム付45	良	45.0+2.0	46.0	45.6	46.0±2.0	46.7	45.9	36.0±2.0	36.3	35.8			
	QMアーム付47.5	良	47.5+2.0	48.4	48.2	46.0±2.0	46.4	46.1	36.0±2.0	36.2	36.0			
	QMアーム付50	良	50.0+2.0	51.0	50.8	46.0±2.0	46.1	45.7	36.0±2.0	35.9	35.7			
	QMアーム付55	良	55.0+2.0	55.6	55.4	46.0±2.0	46.3	45.8	36.0±2.0	36.1	35.8			
	QMアーム付60	良	60.0+2.0	61.0	60.5	46.0±2.0	46.5	45.7	36.0±2.0	36.3	36.0			
	QMアーム付65	良	65.0+2.0	65.7	65.5	46.0±2.0	46.5	46.2	36.0±2.0	36.4	36.0			
	QMアーム付70	良	70.0+2.0	70.6	70.5	46.0±2.0	46.6	46.3	36.0±2.0	35.9	35.8			
	QMアーム付75	良	75.0+2.0	75.9	75.7	46.0±2.0	46.1	46.0	36.0±2.0	36.1	35.7			

備考 測定はノギスを使用しています。