

プラスチックスペーサ成形材料試験成績表

2025年 10月度

殿

成形材料名    ポリエチレン(低密度)



富国石油株式会社

〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8  
TEL 055-921-4331(代)



| 試験項目                                              | 試験方法       | 単位                | 規格値         | 試験値  |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|------|
| 密 度                                               | JIS K 7112 | kg/m <sup>3</sup> | 910以上930未満  | 918  |
| メルトフローレート                                         | JIS K 7210 | g/10min           | 6.0以上25.0未満 | 19.0 |
| 引張降伏強さ                                            | JIS K 7161 | MPa               | 7.84以上      | 8.40 |
| デュロメータD硬さ                                         | JIS K 7215 | HbD               | 35以上        | 50   |
| ビカット軟化点                                           | JIS K 7206 | ℃                 | 75以上        | 82   |
| 備考 試験値は、材料メーカーの試験実施報告書による。<br>この材料は、キャップに使用しています。 |            |                   |             |      |