

(QMスペーサアーム付 D10～D13用・D16～D22用)

殿



TEL 055-921-4331 (代)

供試体寸法	50mm×100mm	n=3	最大荷重(kN)	圧縮強度(N/㎡)
供試体材齢	28日	1	214	109.0
養生方法	標準	2	260	132.4
試験方法	JIS A 1108	3	272	138.5
圧縮強度規格値	80N/㎡ 以上		平均値	126.6

項目 種類		外 観 ・ 形 状	寸法測定及び許容差 (mm)											
			A (カブリ)			B			C (幅)					
			規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値	
最大	最小	最大			最小	最大			最小					
D10～D13用														
	QMアーム付25	良	25.0+2.0	25.6	25.5	46.0±2.0	45.8	45.5	36.0±2.0	35.7	35.6			
	QMアーム付27.5	良	27.5+2.0	28.4	28.0	46.0±2.0	45.9	45.7	36.0±2.0	36.0	35.5			
	QMアーム付30	良	30.0+2.0	30.5	30.4	46.0±2.0	46.1	45.9	36.0±2.0	35.8	35.7			
	QMアーム付35	良	35.0+2.0	36.0	35.8	46.0±2.0	45.9	45.8	36.0±2.0	35.6	35.1			
	QMアーム付40	良	40.0+2.0	40.6	40.5	46.0±2.0	46.3	46.2	36.0±2.0	35.5	35.1			
	QMアーム付42.5	良	42.5+2.0	43.5	43.0	46.0±2.0	46.3	46.0	36.0±2.0	35.9	35.8			
	QMアーム付45	良	45.0+2.0	45.4	45.3	46.0±2.0	46.2	45.8	36.0±2.0	35.8	35.7			
	QMアーム付47.5	良	47.5+2.0	48.6	48.5	46.0±2.0	46.3	46.0	36.0±2.0	36.2	35.9			
	QMアーム付50	良	50.0+2.0	51.0	50.6	46.0±2.0	46.2	46.1	36.0±2.0	35.8	35.5			
	QMアーム付55	良	55.0+2.0	56.2	55.3	46.0±2.0	46.6	46.2	36.0±2.0	35.3	35.1			
	QMアーム付60	良	60.0+2.0	60.7	60.4	46.0±2.0	46.3	46.2	36.0±2.0	35.8	35.6			
	QMアーム付65	良	65.0+2.0	65.5	65.3	46.0±2.0	46.4	46.2	36.0±2.0	36.2	35.8			
	QMアーム付70	良	70.0+2.0	70.3	70.2	46.0±2.0	46.6	46.5	36.0±2.0	36.0	35.5			
QMアーム付75	良	75.0+2.0	75.7	75.6	46.0±2.0	46.3	46.2	36.0±2.0	36.1	36.0				
D16～D22用														
	QMアーム付25	良	25.0+2.0	26.1	25.9	46.0±2.0	46.2	45.9	36.0±2.0	36.1	35.8			
	QMアーム付27.5	良	27.5+2.0	27.8	27.7	46.0±2.0	46.5	46.1	36.0±2.0	36.0	35.5			
	QMアーム付30	良	30.0+2.0	31.1	30.6	46.0±2.0	46.2	45.9	36.0±2.0	36.3	36.0			
	QMアーム付35	良	35.0+2.0	35.9	35.7	46.0±2.0	45.9	45.7	36.0±2.0	36.2	35.8			
	QMアーム付40	良	40.0+2.0	40.6	40.4	46.0±2.0	46.4	46.3	36.0±2.0	35.9	35.5			
	QMアーム付42.5	良	42.5+2.0	43.6	43.2	46.0±2.0	47.1	47.0	36.0±2.0	36.7	36.3			
	QMアーム付45	良	45.0+2.0	46.0	45.7	46.0±2.0	46.8	46.0	36.0±2.0	36.3	35.9			
	QMアーム付47.5	良	47.5+2.0	48.6	48.1	46.0±2.0	46.5	46.3	36.0±2.0	36.4	36.1			
	QMアーム付50	良	50.0+2.0	51.2	51.1	46.0±2.0	45.8	45.6	36.0±2.0	35.8	35.6			
	QMアーム付55	良	55.0+2.0	55.8	55.6	46.0±2.0	46.1	45.7	36.0±2.0	36.3	36.0			
	QMアーム付60	良	60.0+2.0	61.1	60.9	46.0±2.0	46.6	45.8	36.0±2.0	35.7	35.6			
	QMアーム付65	良	65.0+2.0	66.2	65.8	46.0±2.0	46.1	45.8	36.0±2.0	36.1	36.0			
	QMアーム付70	良	70.0+2.0	70.9	70.5	46.0±2.0	46.5	46.2	36.0±2.0	36.0	35.7			
QMアーム付75	良	75.0+2.0	75.8	75.3	46.0±2.0	46.6	46.3	36.0±2.0	36.7	36.2				
備考 測定はノギスを使用しています。														