

試験成績表

2025年11月度

殿



富国石油株式会社



〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8

TEL 055-921-4331(代)

品名 M-5

(20265)

承認	作成
○	○

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度(15°C)	JIS K 2249	g/cm ³	0.800以上0.850未満	0.820
動粘度(40°C)	JIS K 2283	mm ² /s[cSt]	1.900以上2.900未満	2.100
引火点(COC)	JIS K 2265	°C	60以上	68
色(ASTM)	JIS K 2580		2.5以下	L1.0

備考