

試験成績表

2025年 12月度

殿

品 名 M-5
(20265)



富国石油株式会社

〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8
TEL 055-921-4331(代)



承認	作成
	

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度(15℃)	JIS K 2249	g/cm ³	0.800以上0.850未満	0.820
動粘度 (40℃)	JIS K 2283	mm ² /s{cSt}	1.900以上2.900未満	2.100
引火点 (COC)	JIS K 2265	℃	60以上	68
色(ASTM)	JIS K 2580		2.5以下	L1.0
備考				