

プラスチックスペーサ成形材料試験成績表

2026年 4月度

殿

成形材料名 ポリエチレン



試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942以上	962
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5以上6.0未満	4.9
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61以上	28.00
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	HbD	60以上	63
ビカット軟化点	JIS K 7206	°C	105以上	127

備考 試験値は、材料メーカーの試験実施報告書による。
この材料は、高密度ポリエチレンです。