

# プラスチックスペーサ成形材料試験成績表

2026年 5月度

殿

成形材料名 ポリエチレン(低密度)



富国石油株式会社

〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8  
TEL 055-921-4331(代)



| 試験項目      | 試験方法       | 単位                | 規格値         | 試験値  |
|-----------|------------|-------------------|-------------|------|
| 密度        | JIS K 7112 | kg/m <sup>3</sup> | 910以上930未満  | 918  |
| メルトフローレート | JIS K 7210 | g/10min           | 6.0以上25.0未満 | 19.0 |
| 引張降伏強さ    | JIS K 7161 | MPa               | 7.84以上      | 8.40 |
| デュロメータD硬さ | JIS K 7215 | HbD               | 35以上        | 50   |
| ビカット軟化点   | JIS K 7206 | °C                | 75以上        | 82   |

備考 試験値は、材料メーカーの試験実施報告書による。  
この材料は、キャップに使用しています。