

プラスチックスペーサ成形材料試験成績表

2026年 6月度

殿

成形材料名 ポリエチレン(低密度)



富国石油株式会社

〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8
TEL 055-921-4331(代)



| 試験項目 | 試験方法 | 単位 | 規格値 | 試験値 |
|-----------|------------|-------------------|-------------|------|
| 密度 | JIS K 7112 | kg/m ³ | 910以上930未満 | 918 |
| メルトフローレート | JIS K 7210 | g/10min | 6.0以上25.0未満 | 19.0 |
| 引張降伏強さ | JIS K 7161 | MPa | 7.84以上 | 8.40 |
| デュロメータD硬さ | JIS K 7215 | HbD | 35以上 | 50 |
| ビカット軟化点 | JIS K 7206 | °C | 75以上 | 82 |

備考 試験値は、材料メーカーの試験実施報告書による。
この材料は、キャップに使用しています。