

モルタルスぺーサ試験成績表

(QMスぺーサーアーム付 D10～D13用・D16～D22用)

2026年7月度

殿



富国石油株式会社


〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8
TEL 055-921-4331(代)



1. 圧縮強度用テストピース円柱供試体の試験結果

供試体寸法	50mm×100mm	n=3	最大荷重(kN)	圧縮強度(N/mm ²)
供試体材齢	28日	1	189	96.5
養生方法	標準	2	185	94.3
試験方法	JIS A 1108	3	182	92.7
圧縮強度規格値	80N/mm ² 以上	平均値		94.5

2. 寸法測定結果



項目 種類		外 観 ・ 形 状	寸法測定及び許容差(mm)											
			A(カブリ)				B				C(幅)			
			規格値 許容差		測定値		規格値 許容差		測定値		規格値 許容差		測定値	
最大	最小	最大			最小	最大			最小					
D10～D13用														
	QMアーム付25	良	25.0+2.0	26.8	26.6	46.0±2.0	47.2	46.2	36.0±2.0	36.0	35.6			
	QMアーム付27.5	良	27.5+2.0	28.9	28.8	46.0±2.0	46.1	46.0	36.0±2.0	35.9	35.8			
	QMアーム付30	良	30.0+2.0	30.9	30.8	46.0±2.0	46.2	46.0	36.0±2.0	35.8	35.6			
	QMアーム付35	良	35.0+2.0	36.5	35.9	46.0±2.0	46.2	46.0	36.0±2.0	35.5	35.4			
	QMアーム付40	良	40.0+2.0	41.8	40.9	46.0±2.0	46.7	46.4	36.0±2.0	35.9	35.6			
	QMアーム付42.5	良	42.5+2.0	43.6	43.0	46.0±2.0	46.9	46.6	36.0±2.0	36.7	36.6			
	QMアーム付45	良	45.0+2.0	46.2	46.0	46.0±2.0	46.2	46.1	36.0±2.0	36.1	36.0			
	QMアーム付47.5	良	47.5+2.0	48.8	48.3	46.0±2.0	47.6	47.2	36.0±2.0	36.8	36.6			
	QMアーム付50	良	50.0+2.0	50.9	50.7	46.0±2.0	46.3	46.1	36.0±2.0	35.8	35.7			
	QMアーム付55	良	55.0+2.0	55.8	55.5	46.0±2.0	46.7	46.5	36.0±2.0	35.6	35.2			
	QMアーム付60	良	60.0+2.0	60.4	60.2	46.0±2.0	47.5	47.4	36.0±2.0	36.0	35.7			
	QMアーム付65	良	65.0+2.0	66.2	65.7	46.0±2.0	46.5	46.3	36.0±2.0	36.2	36.0			
	QMアーム付70	良	70.0+2.0	70.3	70.2	46.0±2.0	46.4	46.3	36.0±2.0	36.0	35.8			
	QMアーム付75	良	75.0+2.0	76.0	75.9	46.0±2.0	46.4	46.3	36.0±2.0	36.2	36.1			
D16～D22用														
	QMアーム付25	良	25.0+2.0	25.7	25.4	46.0±2.0	46.5	46.0	36.0±2.0	36.4	36.0			
	QMアーム付27.5	良	27.5+2.0	28.2	27.6	46.0±2.0	46.1	45.9	36.0±2.0	36.0	35.9			
	QMアーム付30	良	30.0+2.0	31.5	31.3	46.0±2.0	46.0	45.5	36.0±2.0	35.9	35.7			
	QMアーム付35	良	35.0+2.0	36.0	35.7	46.0±2.0	45.8	45.6	36.0±2.0	36.0	35.8			
	QMアーム付40	良	40.0+2.0	40.8	40.3	46.0±2.0	46.7	46.2	36.0±2.0	36.4	36.0			
	QMアーム付42.5	良	42.5+2.0	43.5	42.8	46.0±2.0	46.3	45.9	36.0±2.0	36.2	35.9			
	QMアーム付45	良	45.0+2.0	45.9	45.7	46.0±2.0	46.4	46.0	36.0±2.0	36.0	35.7			
	QMアーム付47.5	良	47.5+2.0	48.2	47.7	46.0±2.0	46.1	46.0	36.0±2.0	36.3	35.8			
	QMアーム付50	良	50.0+2.0	50.9	50.4	46.0±2.0	45.8	45.7	36.0±2.0	35.8	35.6			
	QMアーム付55	良	55.0+2.0	56.1	55.6	46.0±2.0	46.3	46.2	36.0±2.0	36.2	35.8			
	QMアーム付60	良	60.0+2.0	60.9	60.6	46.0±2.0	46.6	45.8	36.0±2.0	35.7	35.6			
	QMアーム付65	良	65.0+2.0	66.1	65.8	46.0±2.0	46.1	45.8	36.0±2.0	36.1	36.0			
	QMアーム付70	良	70.0+2.0	71.0	70.6	46.0±2.0	46.5	46.2	36.0±2.0	36.0	35.7			
	QMアーム付75	良	75.0+2.0	76.2	75.9	46.0±2.0	46.9	46.4	36.0±2.0	36.0	35.7			

備考 測定はノギスを使用しています。